

ONIX



ONIX 62

ONIX

crevin
efficiency



Composición / Composition	68%PES 24%PP 8%CO	
Ancho / Width	140	
Gramaje Lineal / Linear Weight	620 gr/ml ± 5%	
Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) Seam slippage resistance (mm)	URD / WARP	TRM / WFT
	1,5	1
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	Rotura hilo (A) / Repelido chenilla (B) End point (A) / Fully worn off (B)	70.000 (A)
	Cambio aspecto 3000c Change aspect 3000c	4-5
Resistencia al pilling / Pilling resistance	4-5	
Reacción al fuego* Assessment of ignitability*	B55852 Sche. Part 4 Source 0	PASA / PASS
	EN 1021 Part 1	PASA / PASS
	CAL TB 117:2013	PASA / PASS
	NFPA 260:2013	PASA / PASS
<small>* Bajo solicitud / Upon request: B55852 Sche. Part 4 Source 1, EN 1021 Part 2, BS7176 Low-Hazard, UNI 9175 3M</small>		
Solidez a la luz artificial / Lightfastness	6	
Solidez al frote / Colour fastness to rubbing	SECO / DRY	HUM / WET
	4-5	4-5
Condiciones de lavado / Washing conditions		

Sostenibilidad / Sustainability



33% hilo reciclado
33% recycled content



Cero residuos
Zero waste



Libre de biocidas y PFCs
Biocide and PFCs free



Made by Crevin
www.crevin.com